

## Zweikomponenten Kunstharzfarbe X674 (alle Farbtöne und farblos)

- 1. Eigenschaften:** Zweikomponenten Kunstharzfarbe X674 ist ein schnelltrocknender und widerstandsfähiger Polyurethanlack für masshaltige Holzteile im Aussenbereich wie Türen, Garagentore und Fenster.
- 2. Technische Daten:**
- 2.1 Typ: 2-Komponenten-Polyurethan-Lackfarbe
- 2.2 Bindemittel: Polyurethanharz, CAB  
Isocyanat als Härter
- 2.3 Glanzgrad: seidenmatt
- 2.4 Festkörper: 2K-Kunstharzfarbe X674 25%  
Härter 0675 37 %
- 2.5 Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre in gut verschlossenem Originalgebinde.
- 2.6 Mischverhältnis: 10:1 (**Gewichtsteile**)
- 2.7 Topfzeit: 24 Stunden
- 2.8 Verdünner: DD-Verdünner 5800
- 2.9 Gebrauchsanweisung: 2-Komponenten-Kunstharzfarbe X674 und Härter zu KH-Farbe 0675 müssen vor Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Härter wird unter Rühren dem Lack zugegeben. Die Mischung ist sofort verarbeitbar.
- 2.10 Lieferviskosität: 30 – 35 Sekunden
- 2.11 Verarbeitungsviskosität: Zum Giessen und Spritzen wird die Mischung mit ca. 10% DD-Verdünner 5800 verdünnt.

- 2.12 Ergiebigkeit: 90 – 120 g/qm Lackschicht
- 2.13 Trockenzeit  
(20° C):
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| staubtrocken | 15 – 20 Minuten |
| schleifbar   | 60 Minuten      |
| stapelfähig  | 24 Stunden      |
| ausgehärtet  | 2 – 3 Tage      |
- 2.14. Aufbau: 1 – 3 x Zweikomponenten-Kunsthharzfarbe X674 mit Zwischenschliff.

### 3. Bemerkungen:

2-Komponenten-Kunsthharzfarbe X674 muss nicht überlackiert werden. Die ausgehärtete Fläche (nach 2-3 Tagen) ist Kratz- und Ringfest.

Ausnahmen sind sämtliche Metalisé-Farbtöne und pink bis rote Farbtöne. Diese müssen mit 0674 2 K-Kunsthharzfarbe farblos überlackiert werden.

Bei gerbstoffhaltigen Hölzern, stark saugenden Platten Oder im aussenbereich muss vorgängig mit 8160 DD-Isoliergrund eine Imprägnierung aufgetragen werden.

Um eine einwandfreie Lackierung zu gewährleisten, sollten Objekt- und Raumtemperatur sowie die Temperatur der Farbe nicht unter 10° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit maximal 80% betragen.

2-Komponenten Kunsthharzfarbe X674 darf nur mit Frischluft- oder Aktivkohlefiltermaske gespritzt werden.

**Warnung auf dem Etikett beachten**