

DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872

1. Eigenschaften: DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 ist eine festkörperreiche 2-Komponenten-Farbe, die ausgehärtet kratz- und ringfest sowie chemikalienbeständig ist. Je nach Untergrund kann DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 nach 72 Stunden geschliffen und poliert werden.

2. Technische Daten:

2. 1. Typ: 2-Komponenten-Polyurethan-Acryl-Lackfarbe
2. 2. Bindemittel: Kunstharze
Desmodur als Vernetzer
2. 3. Festkörper: DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 30 %
DD-Vernetzer für HG 8081 38 %
2. 4. Haltbarkeit: DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 12 Mon.
DD-Vernetzer für HG 8081 mind. 3 Mon.
(in kühlem Raum und in gut verschlossenem Originalgebinde)
2. 5. Mischverhältnis: DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 1 **Gewichtsteil**
DD-Vernetzer 8081 1 **Gewichtsteil**
(0872 DD-Hochglanz-Fertigfarbe farblos s. Bemerkungen)
2. 6. Topfzeit: 1 - 2 Stunden
2. 7. Verdünner: Gemisch 5890/5891 25 - 50 % auf Farbe und Vernetzer
- Gewichtsteile
Gemisch: Verdünner für HG 5890 95
Additiv für HG 5891 5 Gewichtsteile
2. 8. Gebrauchsanweisung: DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 und DD-Vernetzer für HG 8081 müssen vor dem Gebrauch gut aufgerührt werden. Der Vernetzer wird unter Rühren der Farbe zugegeben. Die Mischung ist nach 10 Minuten verarbeitbar.
2. 9. Lieferungsviskosität: 15 - 20 Sek.

2.10. Verarbeitungs- 12 - 15 Sek.
viskosität:

2.11. Auftrags- 100 - 150 g/qm pro Schicht
menge:

2.12. Trockenzeit: staubtrocken 60 Minuten
(20°C) schleifbar 48 Stunden
stapelfähig 48 Stunden

2.13. Aufbau: 2 - 3 x DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 mit einer
Trocknungsphase von jeweils 40 bis 90 Minuten ohne
Zwischenschliff

3. Bemerkungen: Wenn die lackierte Fläche geschliffen und poliert werden
soll, muss der Untergrund ausgehärtet und nicht thermo-
elastisch sein. Der Zwischenschliff muss optimal und
gleichmässig ausgeführt werden.

Um eine einwandfreie Lackierung zu gewährleisten,
sollten Objekt- und Raumtemperatur sowie die
Temperatur der Farbe zwischen 15 und 25°C liegen, die
relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 % und
jeglicher Luftzug beim Ablüften vermieden werden.

DD-Hochglanz-Fertigfarbe farblos hat folgendes
Mischverhältnis:

DD-Hochglanz-Fertigfarbe 0872 farblos 1 **Gewichtsteil**
DD-Vernetzer 8081 0.85 **Gewichtsteil**
Verdünnung siehe 2.7

DD-Hochglanz-Fertigfarbe X872 darf nur mit
Aktivkohlefiltermaske gespritzt werden.

Warnung auf dem Etikett beachten