

Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5

1. Eigenschaften: Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 ist ein umweltfreundlicher, nahezu geruchloser, wasserverdünnbarer und gut füllender Einkomponenten-Mehrschichtenlack. Der Lack trocknet schnell, ist gut schleifbar, nicht brennbar, hart, kratzfest und beständig gegen Haushaltschemikalien (chem. Widerstandsfähigkeit nach DIN 68861 1B). Die spezielle Harzzusammensetzung bewirkt im ausgehärteten Lackfilm einen Anti-Rutscheffekt (Verhalten bei Abrieb nach DIN 68861 2C).

2. Technische Daten:

- | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2. 1. Typ: | 1 Komp. Polyurethan-Acryl-Wasserlack | |
| 2. 2. Bindemittel: | selbstvernetzende Kunstharzkombination | |
| 2. 3. Glanzgrade: | 2805 | glänzend |
| | 2825 | seidenglänzend |
| | 2845 | seidenmatt |
| | 2875 | matt |
| 2. 4. Aussehen: | milchig trüb | |
| 2. 5. Festkörper: | 32 % | |
| 2. 6. Haltbarkeit: | 12 Monate (in gut verschlossenem Originalgebinde und bei kühler Lagerung) | |
| 2. 7. Verdünner: | Verdünner für Wasserlack 5200 | |
| 2. 8. Verarbeitungsviskosität: | Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 kann unverdünnt gespritzt, gerollt oder gestrichen werden. | |
| 2. 9. Ergiebigkeit: | 8 - 12 qm/kg pro Auftrag | |
| 2.10. Trockenzeit:
(20°C) | staubtrocken
schleifbar
begehrbar | 30 Minuten
2 Stunden
über Nacht |

2.11. Verarbeitung: Altes oder neues Parkett schleifen und entstauben. Je nach Beanspruchung 2 bis 3 mal Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 mit leichtem Zwischenschliff auftragen.

3. Bemerkungen:

Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 ist auf allen üblichen Parketthölzern und Korkparkett einsetzbar.

Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 hat eine rutschhemmende Wirkung und ist deshalb speziell zum Lackieren von Treppen geeignet. Pflege und Reparatur s. Merblatt „Pflege und Reparatur von versiegelten Holztreppe, Holzböden und Fertigparkett“.

Das zu versiegelnde Parkett muss sauber, trocken, wachs- und fettfrei sein.

Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 ist nicht frostbeständig.

Die Auftragsgeräte sollten nach dem Lackieren mit lauwarmem Wasser gereinigt werden, denn angetrockneter Lack kann nur mechanisch entfernt werden.

Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 ist giftklassenfrei, trotzdem dürfen Lackreste nicht ins Abwasser geschüttet werden.

Aquatop Boden- und Treppensiegel 28X5 darf im Spritzverfahren nur mit Aktivkohlefiltermaske verarbeitet werden.

Warnung auf dem Etikett beachten!